

BOメジコン#200RM

■ 特 長

1. コンクリート、アスファルト、金属に強力に接着します。
2. 湿潤面でも施工できます。
3. 揮発性溶剤を含まないため、硬化後の収縮がほとんどありません。
4. 樹脂と骨材がセットされていますので、配合手間や配合ミスがありません。

■ 性 状

	性状	外観	配合比	比重	可使時間 23℃	半硬化時間 23℃
主 剤	変性エポキシ樹脂	無色液状	7	1.65±0.10	40 分	7時間
硬化剤	変性ポリアミドアミン	淡黄色液状	3			
骨 材	混合珪砂	珪砂	25			

■ 性 能

試験項目		規格値	試験方法
接着強度	コンクリート	2.0 MPa 以上	建研式
	プラスト鋼板	2.0 MPa 以上	建研式
圧縮強度		30.0 MPa 以上	JIS K 7181
圧縮弾性係数		2000.0 MPa 以上	JIS K 7181
曲げ強度		25.0 MPa 以上	JIS K 7171

樹脂モルタルの物性値

■ 使用・施工上の注意事項

1. 施工面の水分・油分・ゴミ・埃等の付着物は完全に除去して下さい。浮き水がある場合は、綺麗なウエス等で拭き取って、BOプライマー#1を塗布し指触乾燥後に施工して下さい。
2. 主剤と硬化剤を規定の割合で均一になるまで混合・攪拌して下さい。混合比を間違えると十分に性能を発揮しないばかりか、硬化しないことがあります。
3. 主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い切して下さい。
4. 施工後は十分に養生して下さい。

■ 荷 姿

7 kg セット (主剤：1.4 kg、硬化剤：0.6 kg、骨材：5.0 kg)