

BOマジコン#200RM 速乾

■ 特 長

1. コンクリート、アスファルト、金属に強力に接着します。
2. 速乾タイプため工期の短縮が可能です。
3. 揮発性溶剤を含まないため、硬化後の収縮がほとんどありません。
4. 樹脂と骨材がセットされていますので、配合手間や配合ミスがありません。

■ 性 状

温度	5℃	10℃	23℃	30℃
可使時間	30分	20分	10分	5分
半硬化時間	7時間	4時間	2時間	1時間

■ 性 能

試験項目	規格値	試験方法
比 重	1.65±0.10	JIS K7112
接着強度	コンクリート	2.0 MPa 以上 建研式
	プラスト鋼板	2.0 MPa 以上 建研式
圧 縮 強 度	30.0 MPa 以上	JIS K7181
圧 縮 弾 性 係 数	2000 MPa 以上	JIS K7181
曲 げ 強 度	25.0 MPa 以上	JIS K7171

樹脂モルタルの物性値

■ 使用・施工上の注意事項

1. 施工面の水分・油分・ゴミ・埃等の付着物は完全に除去して下さい。浮き水がある場合は、綺麗なウエス等で拭き取って下さい。BOプライマー#1を塗布し指触乾燥後に施工して下さい。
2. 使用時には主剤と硬化剤を規定の割合で均一になるまで混合・攪拌して下さい。その後、樹脂に骨材を混入して十分に攪拌して下さい。混合比を間違えると十分に性能を発揮しないばかりか、硬化しないことがあります。
3. 主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い切して下さい。
4. 手・腕・顔等皮膚に着いたときは、カブレる場合がありますので、直ちにきれいな布等で拭き取り石鹼水で良く洗い落として下さい。

■ 荷 姿

7kgセット（主剤：1.4kg、硬化剤：0.6kg 骨材：5.0kg）